

LÄRK TRÄTRALL

Montage - Skötsel - Fakta



BEIJER
BYGGMATERIAL

Produktfakta

- Mått: 22x95/120 mm, 28x120/145 mm och 34x145 mm.
- Färg: Lärken är gulbrun när ämnet är nysågat/hyvlad. Efter exponering för väder och vind antar träet en silvergrå kulör.
- Hållbarhet: Naturligt impregnerad och motståndskraftig mot fukt och växlande klimat.
- Det finns flera olika typer av lärk i tallväxtfamiljen. För att uppnå de egenskaper som är eftersträvansvärda för terrassändamål bör arten vara Sibirisk lärk (*Larix Sibirica*) avverkade ut bestånd från rätt geografisk proveniens. Årftlighet och rätt växtförhållanden styr rötbeständigheten i stor utsträckning.
- Det är endast kärnan, som innehåller höga halter av kåda och garvsyra som är beständig mot röta. Kärnandelen i Sibirisk lärk är mycket stor i förhållande till t.ex furu vilket underlättar vid selektion och sönderdelning av stocken.
- Beständigheten mot röta är god.
- Medelvikt: 650-700 kg/kubikmeter.
- Ursprungsland: Ryssland/Sibirien.

Monteringsråd

- Förvara trallen täckt utomhus innan läggning. Tillse ventilation under intäckningen för att förhindra mögelpåväxt.
- Sibirisk lärk levereras skeppningstorr, vilket innebär att den är nedtorkat till ca: 20% fukthalt. Då trallämnet successivt torkar kan små sprickor uppstå i ändytorna som sträcker sig ett par centimeter in. Dessa kapas enkelt bort innan eller efter montering. Samtlig lärktrall som Beijer Byggmaterial lagerför är sågade med övermån för att kompensera detta.
- Använd minimum 5 mm luftspalt mellan trallbrädorna vid 120 mm bredd. Vid 145 mm bredd skall en luftspalt om minimum 7 mm användas. Den tangentiella och radiella svällningen ökar med dimensionen på ämnet. Fuktrörelsen är förhållandevis större på en bredare tilla.
 - Det går ca 8 löpmeter per kvadratmeter när det gäller 120 mm bred trall.
 - Det går ca 6,6 löpmeter per kvadratmeter när det gäller 145 mm bred trall.
- Förborra alltid innan infästning. Försänk skruvarna vid behov.
- För att undvika expansionsproblem i virkets längdriktning rekommenderar vi att man efter maximalt 5 meter bryter av med en tvärgående bräda samt minst 6 mm luftspalt på varje sida om den tvärgående brädan.
- Säkerställ extra luftspalt kring fasta installationer eller mot husvägg (15 mm).
- Använd rostfri A2 eller rostfri-syrafast A4 trallskruv.
- Vid tralltjocklek 28 mm och 34 mm används trallskruv med en minsta längd på 70 mm, exempelvis:
 - RAPTOR Trallskruv A2 4,5x70 (900209490) alternativt ESSVE Trallskruv A2 4,8x75 (900208690).
 - ESSVE Trallskruv A4 4,8x75 (900208693).
- Vid 22 mm tralltjocklek används trallskruv med en minsta längd på 55 mm, exempelvis:
 - RAPTOR Trallskruv A2 4,5x55 (900209489) alternativt ESSVE Trallskruv A2 4,2x55 (900208689).
 - ESSVE Trallskruv A4 4,2x55 (900208692).
- Det skall vara 2 skruvar vid varje infästningspunkt för trall som är 95/120/145 mm.
- Låt gärna trallbrädorna gå ut över slutbjälkarna med några centimeter.
- Bjälklaget under trallen skall för 22 mm tjock lärktrall ha maximalt ett cc-avstånd på 40 centimeter. Vid tjocklek 28 mm på trallen kan cc-avståndet öka till 50 alt. 60 centimeter. Avstånd beror på hur stor altanen är och hur mycket trallen skall svikta vid belastning. För 34 mm tjock trall skall cc-avståndet vara 60 centimeter.
- Skapa ett litet fall ut från huset (1 cm per 4 meter).

Anvisning gäller under perioden 2013-03-01 – 2013-12-31.

Behandling & Rengöring

- Vi rekommenderar att trallen behandlas med TRÄSKYDDSLASYR LÄRK 2,5L (900214322) alternativt lämnas obehandlad.
- UV- bestrålningen gör helt naturligt att obehandlad trall får en yta av en silvergrå nyans med tiden.
- Vid rengöring vid normalsmutsig Lärktrall används med fördel vatten, såpa och skurborste. Använd normalt vatten tryck **(ej högtryck)**
- Vid kraftig nedsmutsning samt innan behandling med träskyddslasyr rekommenderar vi rengöring med OSMO powergel (900211739) enligt fabrikantens anvisningar.
- Tvätta inte golvet med roterande borste. Resningar i träet uppstår.
- Ställ eller lägg inte metallföremål på lärken när det är fuktigt då det kan bli missfärgningar.

